

**UTP.****Bronze lodning**

UTP-Produkt	Brudstyrke $R_m$ N/mm <sup>2</sup>	Arbejds- temperatur ° C	Alm.	Flus- belagt	GAS	Anvendelsesområde:
<b>1</b> <b>1 M</b> <b>1 MR</b>	420	890	●	● ● ●	●	Til hårdlodning af silikone-bronze legeringer. Velegnet til smedestål, støbejern og kobber legeringer. God kapillarvirkning, fremragende farvematch på messing, udmærket på galvaniseret stål. Lille % andel tin reducerer smeltetemperaturen og støtter kapillarvirkningen. Ingen tin reduktion i forbindelse med HLS-B. Brug UTP Flux HLS, UTP Flux HLP eller UTP Flux HLS-B
<b>6</b> <b>6 M</b>	480	900	●	●	●	Højstyrke legering, indeholdende nikkel og sølv til lodning af sammenføjninger på stål, smedeligt jern og nikkellegeringer. Meget høje mekaniske egenskaber. Hurtigt flow. Ideel til temperaturer indtil 500° C. Brug UTP Flux HLS eller UTP Flux HLP.

*If it can be welded - we know how*